

Biozid TC 8102

Биоцидный концентрат TC 8102

Фунгицидный и альгицидный специальный концентрат как добавка к фасадным краскам и штукатуркам на силикатной, силиконовой и дисперсионной основах

Описание

Область применения	Концентрат Tex-Color Biozid TC 8102 - специальная добавка для всех фасадных красок и штукатурок Tex-Color на силикатной, силиконовой и дисперсионной основах для предотвращения налета грибка и водорослей. Благодаря добавлению достигается надежное и длительно сохраняющее защитное действие препятствующее росту водорослей и плесени.
Свойства	Для фунгицидных и альгицидных свойств в красках и штукатурках на дисперсионной, силикатной и силиконовой основе.
Цвет	Прозрачный
Плотность	Ок. 1,0 гр/см ³ .
Тип материала	Микробиоцидная комбинация биокатализаторов
Ингредиент	3,2 г / кг тербутрин (ISO), 2,88 г / кг цинка пиритион 0,96 г / кг 2-октил-2Н-изотиазол-3-он
Код продукта	M-DF 02F

Указания по использованию

Добавление

Tex-Color Biozid TC 8102 перед добавлением тщательно взболтать и добавить в определенной дозе (соотношение смешивания) в дисперсионную краску или штукатурный материал.

Соотношение смешивания

При использовании дисперсионных и силиконовых красок (тара 12,5 л) добавление Tex-Color Biozid TC 8102 составляет: При нормальном напряжении 250 мл(упаковочная единица): 12,5 л. Целью повышения действия при экстремальной нагрузке допускается повышение добавки до 500 мл/ 12,5 л. При использовании штукатурок(тара 25 кг) добавление Tex-Color Biozid TC 8102 составляет 250 мл(упаковочная единица): 25 кг.

Основание

Основание должно быть износостойким, прочным, сухим и чистым, и подготовленным профессионально. Мы рекомендуем придерживаться правил VOB, DIN 18363, часть C, п.п. 3.1.1-3.2.1.1.

Если основание прочное, износостойкое, слегка впитывающее во внутреннем секторе, то грунтовать его не требуется.

Не износостойкие покрытия нужно удалять полностью.

Поверхности, поврежденные налетом грибка, водорослей или плесени тщательно очистить, промыть и оставить высохнуть.

Нанести концентрат Tex-Color Sanierlösung TC 8101(не разбавлять) и оставить на 24 ч просыхать.

Расход

250-500 мл/12,5 л, в зависимости от нагрузки.

250 мл/25 кг (штукатурка) .Придерживаться точности дозирования.

Совместимость

Добавлять только в определенной дозе. Не добавлять и не подмешивать другие материалы.

Чистка инструментов

После использования сразу же промыть водой, при необходимости с добавлением моющего средства.

Температура нанесения

Мин.+5°С для основания и атмосферы во время нанесения и высыхания. Не использовать при опасности дождя и заморозков и не использовать на сильно нагретые поверхности.

Указания

*	Биоциды использовать осторожно. Перед использованием всегда читать обозначения и информацию о продукте.
Регистр. № ВAuA	N-19306
Фасовка	250 мл(концентрат)
Хранение	В прохладном , сухом и защищенном от мороза месте. Фасовку плотно закрыть.
Меры предосторожности	Не допускать попадания в руки детей. Не вдыхать пары. Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошее проветривание помещения. Во время использования материала не есть, не пить и не курить. При попадании в глаза и на кожу сразу же промыть большим количеством воды. Не сливать в канализацию/водоемы или на почву. Консультация для страдающих аллергией на изотиазолинон по тел. 0800 6333378 Необходимые обозначения в Листе безопасности.
Дальнейшие указания	Этот продукте содержит специальные биокатализаторы от образования на фасадах грибка и водорослей. Этот склад биокатализаторов предлагает долго сохраняющуюся, ограниченную во времени защиту, длительность действия которой зависит от условий объекта, напр. толщина налета и нагрузка влаги. Поэтому длительное предотвращение поражения грибком и водорослями не возможно.
Утилизация	Сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки. Высохшие остатки вещества могут быть утилизированы как бытовой мусор. Упаковки с не засохшими остатками краски сдаются на утилизацию в местах для приема старых красящих средств. AVV-Код отхода №.080112.

Данные этой технической инструкции соответствуют состоянию наших технических знаний и опыту по применению. В связи с большим количеством оснований и условий на объектах покупатель/пользователь не освобождается от обязательства профессионально проверить наш материал на соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет ответственность за соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра предыдущий становится недействительным. Обращайтесь к нам, если желаете получить какую-либо другую информацию по тел 0800/6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Техническая информация по состоянию на
08.2008