

KN-Roll- und Modellierputz TC 4503

Мелкозернистая дисперсионно - декоративная штукатурка



Описание продукта

Область применения	Для выразительных фасадных покрытий и внутренних работ. Пригодна для моделирования и структурирования. Для нанесения на все минеральные штукатурки группы раствора Р II и Р III, гипсовые штукатурки группы раствора Р IV, бетонные-/волокнуестоцементные плиты, гипсокартонные плиты, а также на прочные, матовые старые покрытия согласно DIN 18363.
Свойства	Разбавляется водой, не загрязняет окружающую среду, с незначительным запахом, атмосферостойкая, действует водоотталкивающе на дождь, стойкая против вредных веществ, содержащихся в воздухе, ударопрочная, устойчивая к царапанью, легко и просто структурируется и моделируется.
Цвет	Белый.
Степень блеска	Матовая
Плотность	Ок. 1,8 г/см ³
Пигментная основа	Диоксид титана и пластификатор
Вид связующего	Дисперсия полимера по DIN 55 945.
Состав	Дисперсия полимера, белые пигменты, кварцевая мука, карбонат кальция, силикатные наполнители, вода, добавки.
Код продукта	M-DF02

Нанесение

Основание	Должно быть прочным, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абзац 3. Непрочные покрытия полностью удалить.
------------------	---

Нанесение

Предварительное покрытие пигментированным грунтом Tex Color Quatzgrund TC 3101, разбавленным водой макс. на 10% и заколерованным в цвет окончательного покрытия штукатуркой. Tex-Color Roll- und Modellierputz, TC 4503 неразбавляя нанести валиком, нержавеющей стальным шпателем или распылителем и по желанию придать структуру/моделировать с помощью структурного валика, шпателя, кельмы или других подобных инструментов.

Tex-Color KH-Roll- und Modellierputz, TC 4503, как и все продукты на дисперсионной базе, не наносить при прямых солнечных лучах.

Обязательно соблюдать температурный режим: мин. +5 °C для атмосферы и объекта во время нанесения и высыхания. Для изготовления Tex-Color KH-Roll- und Modellierputz, TC 4503 используются наполнители и гранулы из натуральных продуктов и это приводит к незначительным отклонениям в цвете. По этой причине рекомендуется для одного объекта использовать штукатурку с одинаковым номером партии.

Расход

В зависимости от желаемой структуры и структуры основания между 1,5 кг и 2,5 кг/м². Точный расход определяется пробной покраской на объекте.

Разбавление

Макс. 2% воды.

Колеровка

На колеровочной установке по системе Tex Mix.

Колеровка небольшого количества возможна добавлением красителя Voll- und Abtönfarbe. При этом не добавлять больше 5% красителя, так как иначе консистенция будет слишком жидкая.

Чистка рабочих инструментов

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

Время высыхания

При температуре + 20 °C и макс. влажности воздуха 65% поверхность штукатурки сухая через 24 часа. Полное высыхание, нагрузка и перекрашивание через 2-3 дня. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Температура нанесения

Мин. +5 °C для атмосферы и объекта во время нанесения и высыхания.

Указания

Фасовка

25 кг

Хранение

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.

Консультация при аллергии на изоцианолон по тел. 0800 6333378.

Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.

VOC-указания

ЕС-ПДК для продукта (Кат.А/с): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 30 г/л VOC.

Утилизация

Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 00800/63 33 37 82.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 03.2006