

PU-Heizkörperlack TC 5205

Специальная усиленная полиуретаном белая эмаль



водорастворимый



Описание продукта

Область применения	Высококачественная, глянцевая эмаль для окраски батарей системы водяного отопления.
Свойства	Водорастворимая, почти без запаха, термостойкая до 120 °C, эластичная, высокая укрывистость на поверхности и кантах, устойчива к применяемым в домашних условиях чистящим средствам, быстро сохнет.
Цвет	белый
Степень блеска	глянцевый.
Плотность	ок. 1,20 г/см ³ .
Пигментная основа	Диоксид титана
Связующее	Полиуретан, акриловая дисперсия
Состав	Акрилатная дисперсия, полиуретановая дисперсия, диоксид титана, экстендер, вода, гликольэфир, добавки, консерванты (Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon).
Код продукта	M-LW01

Нанесение

Основание

Пригодны не обработанные и обработанные батареи системы водяного отопления. Основание должно быть чистым, способным нести нагрузку и очищенным от жира и загрязнений. Для этого мы советуем следовать рекомендациям VOB, DIN 18 363, часть C, пункт.3.

Не обработанные батареи системы водяного отопления: металлические поверхности очистить, ржавые поверхности подготовить на степень чистоты нормы SA 2 ½ (Strahlen) или ST. 3 (maschinell) согласно EN ISO 12 944-4. Предварительная окраска Tex-Color Rostschutzgrund TC 5301 или Tex-Color Allgrund TC 5302 .

Обработанные батарей системы водяного отопления: отшлифовать и очистить. На батареи системы водяного отопления, которые обработаны нанесением порошкового покрытия применять специальное адгезионное средство. Адгезионную способность проверить пробным нанесением.

Система покрытия /нанесение

Батареи системы водяного отопления с покрытиями способные нести нагрузку: старые покрытия отшлифовать и/или выщелачить. Старые покрытия не способные нести нагрузку удалить.

Покрытия способные нести нагрузку: один или два раза покрыть Tex-Color PU-Heizkörperlack TC 5205.

Tex-Color PU-Heizkörperlack TC 5205 можно наносить кисточкой, валиком или методом распыления. Перед употреблением хорошо перемешать и при необходимости для нанесения промежуточного слоя разбавить водой макс. 5 %.

Расход

ок. 125 мл/м² в один слой.

Разбавление

водой.

Колеровка

Универсальным колерным концентратом

Время высыхания

При + 20°C и максимальной влажности воздуха 65%
 Сухой от пыли через пригл. 2 часа
 Нанесение следующего слоя через пригл. 12 часов
 При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха это время увеличивается.

Температура нанесения

Минимум +5° C для воздуха и объекта при нанесении и высыхании.

Очистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.

Указания

Фасовка

750 мл и 2,5 л.

Хранение

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При распылении использовать фильтр A2/P2. При шлифовании фильтр от пыли A2. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.

Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.

Консультация при аллергии на изотиазолинон по тел. 00800 / 6333378.

Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.

VOC-указания

Предельное значение ЕС для продукта (Cat. A/a): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 130 г/л VOC..

Утилизация

На переработку сдавать только пустые ёмкости. Высохшие материалы можно сдавать как домашний мусор. Ёмкости с жидкими остатками сдавать в пункты приёма старых красок. AVV- Ключ утилизации: №.080112.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Техническая информация от 11/2011