

Siloxan-Kratzputz TC 4204

Зерно 1,0 мм 1,5 мм 2 мм 3 мм



Описание продукта

Область применения

Накрывка с дисперсионным вяжущим, усиленная силиконом для оконных откосов и проемов, филенок, наличников, а также для нанесения на плоские, ровные поверхности. Не бетон, минеральные старые штукатурки и матовые, прочные покрытия дисперсионными красками. На нижний слой штукатурки группы раствора PII, PIII согласно DIN 18 550.

Свойства

Высокая проницаемость водяного пара, атмосферостойкая, водоотталкивающая, с незначительным запахом, хорошо поддается обработке, разбавляется водой, не загрязняет окружающую среду.

Технические данные

Критерий	Стандарт	Показатель	Единица
Водопроницаемость w	DIN EN 1062	0,1	кг/(м ² ·√h)
Диффузия водяного пара sd	DIN EN ISO 7783	< 0,2	M
Водородный показатель pH	PA-L 002	8-9	

Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах используется природное сырье, возможны незначительные отклонения, не влияющие на свойства продукта.

Цвет

Белый.

Степень блеска

Матовая

Плотность

Ок. 2,0 г/см³

Пигментная основа

Диоксид титана и пластификатор

Вид связующего

Дисперсия полимера со специальной силиконовой добавкой.

Состав

Дисперсия полимера, белые пигменты, кварцевая мука, карбонат кальция, силикатные наполнители, вода, добавки.

Код продукта

M-DF02

Нанесение

Основание	Должно быть прочным, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абзац 3. Непрочные покрытия полностью удалить.
Нанесение	Предварительное покрытие пигментированным грунтом Tex Color Siloxan-Quatzgrund TC 3102, разбавленным водой макс. на 10% и заколерованным в цвет окончательного покрытия штукатуркой. Заключительное покрытие накрывкой Tex Color Siloxan-Kratzputz TC 4204, разбавленной водой макс. на 2 % до рабочей вязкости. Нанести нержавеющей стальным шпателем на толщину зерна. Затереть ПУ или пластмассовой теркой. Техника работы и инструмент оказывают существенное влияние на конечный результат.
Расход	Размер зерна 1,0 мм ок. 2,0 кг/м ²
Разбавление	Макс. 2% воды.
Колеровка	На колеровочной установке по системе Tex Mix. Колеровка небольшого количества возможна добавлением красителя Voll- und Abtönfarbe. При этом не добавлять больше 5% красителя, так как иначе консистенция будет слишком жидкая.
Чистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	При температуре + 20 °C и макс. влажности воздуха 65% поверхность штукатурки сухая через 24 часа. Полное высыхание, нагрузка и перекрашивание через 2-3 дня. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Мин. +5 °C для атмосферы и объекта во время нанесения и высыхания.

Указания

Фасовка	25 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 6333378. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.

VOС-указания

ЕС-ПДК для продукта (Кат.А/с): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 40 г/л VOС.

Утилизация

Согласно местным предписаниям.

Примечание:

В процессе изготовления на заводе в накрывку добавляют консерванты, поэтому применение только снаружи. Применяемые консерванты сводят к минимуму и, соответственно, замедляют риск поражения грибок или водорослями. Согласно уровню техники длительная защита от водорослей и поражения грибок гарантироваться не может (см. BFS-Merkblatt Nr. 9, Abschnitt 6.1, последний абзац).

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 00800 / 63 33 37 82.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

