

Tiefgrund LH TC 3201

Специальный грунт, содержит растворитель



Описание продукта

Область применения	Для грунтования всех интенсивно впитывающих, поверхностно осыпающихся штукатурок группы раствора Р II Р III, бетонных поверхностей, а также поверхностей, очищенных механическим способом от старых покрытий.
Свойства	Погодостойкий, водоотталкивающий по DIN 4108, превосходная капиллярная проницаемость, хорошо укрепляет, разбавляется уайт-спиритом, стойкая к щелочам, легкая обработка. Сохнет быстро, после высыхания не липнет, морзостойчивая.
Цвет	Бесцветный. <u>Не смешивать в другими материалами</u> , также с красителями.
Плотность	Ок. 0,8 г/см ³
Вид материала	Глубоко проникающий материал, содержащий растворитель.
Состав	Алкидная смола и бензин.
Код продукта	M-GF 02

Нанесение

Основание	Должно быть прочным, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные, слегка впитывающие основания внутри помещений грунтовать не нужно. Непрочные покрытия полностью удалить.
------------------	---

Нанесение	<p>В обычных случаях достаточно нанести одно покрытие, неразбавленным грунтом. Для интенсивно впитывающих оснований может быть необходимо многократное нанесение грунта для достижения прочных и равномерно впитывающих оснований. В таких случаях рекомендуется нанесение методом "мокрое по мокрому". Для покрытия оснований со слабой впитывающей способностью – в зависимости от впитываемости основания – грунт разбавить.</p> <p>Высохшая поверхность должна блестеть. В противном случае возможны проблемы со сцеплением.</p> <p>Нанесение дальнейших покрытий: все дисперсионные краски, декоративные синтетические штукатурки и краски, содержащие растворитель марки Tex Color.</p>
Разбавление	Растворителем без ароматических углеводородов.
Расход	Ок. 150 - 300 мл/м ² в один слой. Точный расход устанавливается пробным покрытием на объекте.
Совместимость	Не смешивать с другими дисперсионными красками, пигментами и др., так как в этом случае действие грунтовки становится минимальным или вообще прекращается.
Чистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть уайт-спиритом или средством для чистки малярных инструментов.
Время высыхания	Между слоями 12 часов при температуре +20 °C и макс. влажности воздуха 65%. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Мин. +5 °C для атмосферы и объекта во время нанесения и высыхания.

Указания

Фасовка	10 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
ЛОС (VOC)-указания	Согласно европейским нормам содержание летучих органических веществ (ЛОС/VOC) в продукте категории (кат. A/h) не должно превышать 750 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС для данного продукта составляет 750 г/л.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать помещение. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу сразу обильно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Приложение

Нанесение: проверка основания см. "Положение о подрядных строительных работах" 18 363, часть С, абз. 3

№ п.п.	Основание	Предварительная обработка и грунтование
1.	Новые штукатурки группы раствора Р II и Р III, после 2-3 недельной сушки (подштукатуренные участки флюатируются), новый бетон	Для грунтования внутри и снаружи использовать грунт Tex Color Tiefgrund LF, TC 3101 С бетона удалить при необходимости смазку для опалубки флюатно-пенной смывкой и струей горячего пара под напором.
2.	Штукатурки декоративные, нанесенные набрызгом, со структурой "апельсиновая корка", слегка осыпающиеся штукатурки и поверхностно обветренный бетон	Обработать грунтом Tex Color Tiefgrund LF TC 3301 или Tex Color Aufbrennsperre Konzentrat LF TC 3302.
3.	Гипсовые штукатурки и гипсовые строительные плиты с хорошей впитываемостью	Обработать грунтом Tex Color Tiefgrund LF TC 3301 или Tex Color Aufbrennsperre Konzentrat LF TC 3302, если на поверхности имеется цементное молочко – удалить шлифованием.
4.	Кладка из клинкера, кирпича, известкового песчаника, снаружи	Швы должны быть расшиты без трещин, пригодно только для морозостойкого качества без инородных включений. Перед нанесением покрытия кладка должна иметь естественную влажность. Для грунтования использовать грунт Tex Color Tiefgrund LH TC 3201.
5.	Волокнисто-цементные плиты	Тщательно очистить, обработать грунтом Tex Color Tiefgrund LF TC 3301 или Tex Color Tiefgrund LH TC 3201. При наружном использовании обработать грунтом также заднюю сторону и края плиты.
6.	Слегка мелящиеся, прочные старые покрытия	Обработать грунтом Tex Color Tiefgrund LF TC 3301. Высохшая поверхность не должна блестеть. Сильно мелящиеся покрытия тщательно обмыть.
7.	Непрочные, отслаивающиеся старые покрытия	Полностью удалить, хорошо обмыть и высушить. Затем укрепить грунтом Tex Color Tiefgrund LF TC 3301 или Tex Color Aufbrennsperre Konzentrat LF TC 3302.
8-	Поверхности, пораженные грибком, водорослями или плесенью	Поражение удалить механическим способом или очистителем высокого давления. На хорошо высохшую поверхность обильно нанести Biozid-Sanierlösung TC 8101 (не распылять) и оставить на 24 часа сохнуть.

9.	Поверхности, пораженные солями железа, никотином или сажей	Поверхность покрыть специальной изолирующей краской (например Tex Color Isolierfarbe LH, TC 1103).
10.	Длительно эластичные герметики и наклейки	Не перекрашивать

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 03/2007